



## SCANDIPAIN T GX KLEISTER

TGX KLEISTER IST OPTIMAL AUSGESTATTET FÜR TAPEZIERGERÄTE, BÜRSTEN-AUFTRAG UND WANDKLEBTECHNIKEN. SICHERE KLEBKRAFT AUF PROBLEMATISCHEN ALT-, NEUPUTZFLÄCHEN UND GIPSKARTON.

### ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAIN T GX KLEISTER gibt Ihnen sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge, wie z. B. Rauhfasertapeten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte und beschichtet Vliestapeten, Vinyl- und Textiltapeten Strukturpapeten, Prägetapeten und Glasgewebe.

### VORTEILE:

- Staubreduzierte Rezeptur
- Sehr hohe Anfangshaftung und gut korrigierbar
- Sichere Naht- und Kantenhaftung
- Sehr gute Gerätegängigkeit
- Optimale Materialverteilung
- Beste Feuchtfestigkeit bei der weiteren Behandlung
- Transparent aufrocknend
- Kalk- und zementbeständig

#### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 12 October 2016 4:47 PM DRUCKDATUM 12/10/16 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN T GX KLEISTER

## ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAIN T GX KLEISTER gibt Ihnen sichere Klebkraft für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge, wie z. B. Rauhfasertapeten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte und beschichtete Vliestapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Strukturpapieren, Prägetapeten und Glasgewebe.

## VERARBEITUNGSHINWEIS

SCANDIPAIN T GX KLEISTER wird mit einer Rolle, Pinsel oder Airless-Spritze bei einer Temperatur von mindestens +5°C aufgetragen. Alte Anstriche müssen vorher abgewaschen und matt geschliffen werden. Geklebt wird nur auf Trockenem, gut befestigten und sauberen Untergründen. Beim Schleifen über Schulterhöhe, empfehlen wir das Tragen von Schutzbrillen.

## ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

## UNTERGRUND

Alte Anstriche müssen vorher abgewaschen und matt geschliffen werden. Geklebt wird nur auf Trockenem, gut befestigten und sauberen Untergründen. Unebenheiten mit Spachtel ausbessern und glattschleifen. Tapezierte Flächen: Tapete restlos entfernen. Gestrichene Flächen werden geschliffen und gewaschen.

## VERKLEBUNG

SCANDIPAIN T GX KLEISTER unter kräftigem Rühren zügig in kühles, sauberes Wasser einstreuen (Mischverhältnis siehe Tabelle) und kurz weiterühren. Ca 2 – 3 Minuten später nochmals durchschlagen. Nach 15 Minuten gebrauchsfertig. Vor Gebrauch nochmals gut aufrühren. Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder einer Bürste in der erforderlichen Stärke gleichmäßig auf die Tapetenrückseite auftragen und die Tapeten nach Herstellervorschrift verkleben.

Dimensionsstabile Wandbeläge, die keine Weichzeit benötigen, können auch in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit dem Airless Spritzgerät oder einer kurzflorigen Lammfellrolle in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag in das nasse Kleisterbett einlegen und mit einer Rolle (Gummiwalze) oder einem Tapezierspachtel gleichmäßig andrücken. Kaschierte Wandbeläge müssen vor dem Verkleben auf der Rückseite mit einem nassen Schwamm angefeuchtet werden.

VERWENDUNG	ANSATZ	WASSER MENGE PRO 800 G	800-G-ANSATZ REICHT FÜR	1,2 KG MASCHINELL EINRÜHRBAR	1,6 KG MASCHINELL EINRÜHRBAR
Vorkleistern	1:20	16 l	ca. 95 m <sup>2</sup>	24 l	32 l
Tapeziergerät/ Bürsten- auftrag	1:15	12 l	ca. 65 m <sup>2</sup>	18 l	24 l
Rolle/ Spritz- gerät	1:12,5	10 l	ca. 45 m <sup>2</sup>	15 l	20 l

max. Ansatzgröße 800 g – nicht nachdosieren!  
Bitte beachten: 1,2 kg und 1,6 kg nur maschinell einrühren.

## ROHSTOFFBASIS

Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver

## DICHTE

0,45 g/cm<sup>3</sup>

## VERBRAUCH

Ca. 200 ml/m<sup>2</sup>

## \*PH

Ca 8-10, je nach Wasserqualität



## FARBTON

Nach dem Trocknen transparent.

## REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

## OFFENZEIT

20-30 Minuten bei normaler Zimmertemperatur.

## TROCKENZEIT

Staubtrocken nach circa 30 Minuten, bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Überstreichbar Nach circa 8 Stunden, bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Durchgehärtet Nach circa 8 - 12 Stunden, bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

## VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundtemperatur nicht unter +5°C.

## GEBINDE

Kartong

## LAGERUNG

Kühl aber frostfrei lagern.

## ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

## HINWEISE

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

## SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 12 October 2016 4:47 PM DRUCKDATUM 12/10/16 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

