



## HANDSPACHTEL FEIN

MINERALISCHE, WEISSE, GEBRAUCHSFERTIGE UND FEINKÖRNIGE HANDSPACHTELMASSE ZUR VERARBEITUNG AUF ALLEN HERKÖMMLICHEN UNTERGRÜNDE IM INNENBEREICH AN DECKEN UND WANDFLÄCHEN.

### ÜBER DAS PRODUKT

Durch die geschmeidige Konsistenz ist das Produkt besonders gut für teilflächige Spachtelung geeignet sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

### VORTEILE

- Mineralisch, Weiß
- Feines Oberflächenbild
- Bestes Füllvermögen in seiner Klasse
- Diffusionsfähig
- Schichtstärke 2-3 mm

#### SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 22 January 2019 2:16 pm DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN **HANDSPACHTEL FEIN**

**SCANDIPAIN HANDSPACHTEL FEIN IST EINE MINERALISCHE, WEISSE, GEBRAUCHSFERTIGE UND FEINKÖRNI G E HANDSPACHTELMASSE ZUR VERARBEITUNG AUF ALLEN HERKÖMMLICHEN UNTERGRÜN DEN IM INNENBEREICH AN DECKEN UND WANDFLÄCHEN.**

## PRODUKTINFORMATION

Durch die geschmeidige Konsistenz ist das Produkt besonders gut für teilflächige Spachtelung geeignet sowohl für Renovierung als auch für Neubau. Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 (Q2-Q4) und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Bei der Verarbeitung an Gipskartonplatten die EN 13963 befolgen. Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen. Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen. Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

### VORTEILE:

- Mineralisch
- Weiß
- Feines Oberflächenbild
- Bestes Füllvermögen in seiner Klasse
- Auf Null ausziehbar
- Beste Arbeitseigenschaften
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Diffusionsfähig
- Hohes Standvermögen
- Lange Offenzeit
- Schichtstärke 2-3 mm

### GEBRAUCHSHINWEISE

Mit einer rostfreien Stahlkelle von Hand auftragen, abziehen und glätten bei mindestens +5 °C auf sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen auftragen. Plattenstöße nur in Verbindung mit Papierstreifen verspachteln.

Die trockenen Oberflächen sind mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten. Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren.

### MATERIALVERBRAUCH

Flächenspachtelung mit geringer Schichtdicke = 1,8 kg/m<sup>2</sup> pro mm.

### TROCKENDAUER

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

### LAGERUNG

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: [www.scandipaint.de](http://www.scandipaint.de).



## TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff:	Mikrokügelchen und weißer Dolomitmarmor
Volumengewicht:	ca 1,8 kg
pH-Wert:	ca. 9
Farbe:	Weiss
Füllkraft:	Hoch
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Reinigung:	Spachtelreste auf dem Werkzeug und Spritzer lassen sich mit Wasser entfernen
Verpackung:	10 l / 18 kg Kunststoffeimer
Anwendungsber:	Innenräume, nicht für Feuchträume

## HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## SICHERHEITSHINWEISE

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 22 January 2019 2:16 pm DRUCKDATUM 28/01/19 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

